

DH6360 黑色防水玛蹄脂

1. 产品介绍

DH6360 型黑色防水玛蹄脂为厚浆型黑色涂料，是采用沥青、树脂、矿物，加入适量阻燃剂制成，可在常温下施工，干燥过程不缩水开裂，干燥后最终形成牢固耐用的成品表面，有优良的抗酸，抗碱，抗风化能力；具有气密性、防水性、防冻性、防腐性、不易老化开裂、经久耐用等特点,是保温防潮的优质材料。

2. 产品性能及技术指标

物理特性	单位	技术参数
颜色		黑色
密度	kg/m ³	1600±100
粘结力	MPa	≥0.15 (20℃)
耐热性		在 95℃温度下 45°斜搁 4h，温度升至 120℃时 45°斜搁 1 小时，无流淌、无起泡现象
抗冻性		-60℃下悬挂 2h,无开裂、无脱离
吸水性	%	室温浸泡 24h，吸水量不大于试料重量的 0.5%
干燥时间	h	指干 5 小时，全干 7 天
延伸率	%	≥3
挥发物	%	≤30
使用温度	℃	-60~+80

3. 产品应用

本产品主要应用于石油化工行业与泡沫玻璃、聚异氰脲酸酯、聚氨酯等保冷材料配套保冷、防火、防潮的理想保冷防潮材料，适用于储罐、管道工程、容器等隔汽保冷。除此之外还广泛应用于建筑领域的屋面防水、沟渠填缝等防水工程。

4. 包装储存

(1) 铁桶包装，30kg/桶：

地址：浙江省嘉兴市秀洲区瑞博大道 998 号 电话：+86-0573-82726205/82288108 传真：+86-0573-82718788
邮编：314011 邮箱：foamglass@foamglass.net 网址：www.foamglass.net

(2) 避光室温环境保存，避免阳光暴晒。

5. 使用及注意事项

- (1) 搬运过程中轻搬轻放，防止包装破损；
- (2) 施工前，所有接缝都应密封好，已达到防止渗水的要求；
- (3) 施工现场要通风，施工后剩余玛蹄脂要密封保存；
- (4) 建议用来量 8~10kg/m²。